

INTOCEM

SCHEDA TECNICA:

Intonaco di fondo a base di cemento, calce idrata, inerti e additivi che ne favoriscono la lavorabilità. E' un intonaco d'ottime qualità tixotropiche e per la sua elevata traspirabilità consente di neutralizzare le manifestazioni indesiderate di condense e muffe legate ai ponti termici ed è inalterabile all'azione degli agenti atmosferici.

* Grazie alla sua lavorabilità non necessita di manodopera specializzata.

COLORE - CARATTERISTICHE:

- Bianco.
- Grigio.
- Fibrato.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE:

Il prodotto va impastato solo con aggiunta d'acqua: il 20% ca. per l'applicazione a cazzuola o il 25% ca. per l'applicazione con macchina intonacatrice. Si può applicare dando uno spessore dai 15 ai 20 mm con una sola mano. Per spessori maggiori è necessario applicare l'intonaco con più mani date ad intervalli di almeno 2 h. ma non deve essere impiegato creando spessore inferiore a 6 mm.

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE:

- Applicazione: cazzuola, macchina intonacatrice.
- Temperatura supporto minima : + 5 °C
- Temperatura supporto massima : + 35 °C
- Evitare la messa in opera nelle giornate di scirocco o forte vento.
- Diluente : acqua.
- Diluizione : 20-25%

CONFEZIONI:

Intocem bianco: sacco da 30 kg.
Intocem grigio: sacco da 30 kg.
Intocem fibrato: sacco da 30 kg.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Composizione:	cemento, calce idrata, inerti calcarei, additivi.
Aspetto:	polvere.
Stato fisico:	solido.
Solubilità in acqua:	scarsa.
Infiammabilità:	nessuna.
Densità apparente:	relativa.
pH (della sospensione acquosa satura):	12,24
Resa teorica:	ca. 10 kg/mq per 1 cm. di spessore.