

INTONACO PRONTO RIVEM

SCHEDA TECNICA:

Intonaco premiscelato a base di gesso emidrato ed anidro, prodotto con particolare procedimento di cottura, carbonato di calcio, perlite espansa ed additivi chimici.

L'INTONACO PRONTO RIVEM è utilizzato per l'intonacatura d'interni, mediante applicazione a macchina e successiva mano di finitura.

COLORE:

Bianco.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE:

Impastare il prodotto con acqua pulita: ca. 50 lt per 100 kg d'intonaco.

Applicare a spruzzo direttamente sulla parete mediante l'uso delle comuni macchine intonatrici e una volta spruzzato deve essere messo in piano con apposita staggia metallica e frattazzato.

Può essere applicato sui sottofondi in tufo, in calcestruzzo, in laterizio e vecchie costruzioni mediante uso della rete porta intonaco, abitualmente usata in edilizia. Si raccomanda che le superfici siano esenti da polvere o da sostanze grasse. Non deve essere applicato su strutture in ferro, in legno o prefabbricati in cemento trattati con disarmanti. In questi casi è opportuno applicare preventivamente sulle superfici un idoneo aggrappante.

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE:

- Applicazione: macchina intonatrice, frattazzo.
- Temperatura supporto minima : + 5 °C
- Temperatura supporto massima : + 30 °C
- Diluente : acqua.
- Diluizione : 50 lt.

CONFEZIONI:

sacco da 25 kg.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Peso specifico:	600 kg/m ³ ± 5% (determinato per caduta libera)
Granulometria:	A 1,2 mm
pH:	11,5 reazione basica
Tempo di presa:	2 ± 40'
Tempo di lavorabilità:	60' ± 15
Resistenza a compressione:	oltre 45 kg/cm ²
Resistenza a flessione:	oltre 12 kg/cm ²
Resa teorica:	9 kg/mq per uno spessore di 1 cm.