

## VITALBA

### SCHEDA TECNICA:

Idropittura murale superlavabile ad alta copertura antigoccia per interno ed esterno, a base di resine viniliche. Per superfici murali interne ed esterne dove esprime al massimo le sue caratteristiche d'ottima dilatazione e distensione. Aspetto finale opaco vellutato particolarmente adatta per pitturazioni di pregio.

### COLORE:

Bianco

### MODALITÀ D'APPLICAZIONE:

**Su intonaco nuovo ed all'esterno** dare una 1° mano del nostro isolante EDILFIX diluito al 300% con acqua.

**Su intonaco pitturato con tempera** è consigliabile togliere la tempera bagnando con una spugna e raschiando con una spatola, onde evitare la possibile formazione di bolle.

**Su intonaco pitturato con idropittura** stuccare le pareti dove è necessario e dare una 1° mano del nostro isolante EDILFIX diluito al 300% con acqua.

\* Il prodotto dopo 24 ore dall'applicazione è resistente al lavaggio con acqua (almeno 5 colpi).

### INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE:

- Applicazione: pennello, rullo, pistola a spruzzo AIRLESS.
- Temperatura ambiente minima : + 5 °C
- Umidità relativa ambiente massima : 60/70 %
- Il prodotto conservato nella latta teme il gelo.
- Diluente : acqua.
- Diluizione : 25/30 %

### CARATTERISTICHE DEL FILM SECCO:

Caratteristiche tecniche resistenza al lavaggio: l'idropittura applicata con stendifilm 125 microns essiccata per 15 giorni a 23°C ( ± 2°C ) a 60% U.R. valutata secondo metodo ASTM – 486 – ha una resistenza minima di 5000 cicli ( spazzolate ).

Potere coprente: l'idropittura applicata come specificata sopra, provata secondo il metodo IIC-4M ha un potere coprente del 94%.

### CONFEZIONI:

Latta da 2,5 lt. - 5 lt. - 13 lt.

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Peso specifico:	1,527 ( ± 0,05 ) kg/lt
Aspetto:	opaco vellutato.
Viscosità Ford 8/20°C:	Tixotropica secondi.
Residuo secco a peso:	59,53% ( ± 2 ) kg/kg 24,9% ( ± 1 ) lt/kg
Resa teorica:	30 microns secchi: 13 mq/kg 30 microns secchi: 15 mq/lt