



Sede Legale: Corso Belverde, 80
91011 ALCAMO (TP)
colorificiorivem@libero.it - www.rivem.it
Cod. Fisc. e Partita IVA 01619650813
Fabbr.: S.S. 113 km. 319,700
PARTINICO (PA)
Tel. 091 8789095 - Fax 091 8789342
Cell. 334 1760447

GLOSSI PAINT PITTURA LUCIDA

SCHEDA TECNICA:

Idropittura murale semilucida antigoccia ad alta copertura e lavabilità, adatta alla pitturazione di pareti domestiche, scuole, attività commerciali, ospedali e mense.

COLORE:

- Bianco semilucido.
- Tinte della cartella colori.
- Su richiesta colori al campione.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE:

Su intonaco nuovo, all'esterno ed all'interno dare una prima mano del nostro isolante EDILFIX diluito al 300% con acqua.

Su intonaco pitturato con tempera è consigliabile toglierla bagnando con una spugna e raschiando con una spatola, onde evitare la possibile formazione di bolle.

Su intonaco pitturato con idropittura stuccare le pareti dove è necessario e dare una prima mano del nostro isolante EDILFIX diluito al 300% con acqua.

* Il prodotto dopo 24 ore dall'applicazione è resistente al lavaggio con acqua (almeno 5 colpi).

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE:

- Applicazione: pennello, rullo, pistola a spruzzo AIRLESS.
- Temperatura ambiente minima: +5°C
- Umidità relativa ambiente massima : 60/70 %
- Il prodotto conservato nella latta teme il gelo.
- Diluente : acqua.Diluizione : 20/22 %

CONFEZIONI:

Latta da 13 lt.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

CARATTERISTICITE TECNICITE.	
Peso specifico:	$1,25 \pm 0,02 \text{ Kg/1t}$
Viscosità:	4.000 ±200 mPas
Residuo secco in peso:	47 ± 5
Permeabilità al vapore:	> 150 g/mq - 24 h
Resa teorica:	100/120 mq a latta con 2 mani (tale valore può variare in base al tipo di supporto)