

DOLOMITICO

SCHEMA TECNICA:

Idropittura murale super lavabile ad alta copertura anti goccia e disinfettante con ottima tenuta all'interno e anche all'esterno a base di resine viniacriliche.

Per superfici murali interne ed esterne dove esprime al massimo le sue caratteristiche di ottima dilatazione e distensione. Aspetto finale opaco vellutato particolarmente adatta per pitturazioni di pregio.

COLORE:

Bianco

MODALITÀ D'APPLICAZIONE:

Su intonaco nuovo ed all'esterno dare una 1° mano del nostro isolante EDILFIX diluito al 300 % con acqua; Per ottenere migliori resistenze all'esterno si consiglia di aggiungere alla pittura lo stesso additivo in misura di 50 gr/kg.

Su intonaco pitturato con tempera è consigliabile toglierla bagnando con una spugna e raschiando con una spatola, onde evitare la possibile formazione di bolle.

Su intonaco pitturato con idropittura si può procedere alla ripittura, eventualmente stuccare le pareti dove necessario.

* Il prodotto dopo 24 ore dall'applicazione è resistente al lavaggio con acqua (almeno 5 colpi).

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE:

- Applicazione: pennello, rullo, pistola a spruzzo AIRLESS.
- Temperatura ambiente minima : + 5 °C
- Umidità relativa ambiente massima : 60/70 %
- Il prodotto conservato nella latta teme il gelo.
- Diluente : acqua.
- Diluizione : 25/30 %

CONFEZIONI:

Latta da 2,5 lt. - 5 lt. - 13 lt.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Peso specifico:	1,527 (± 0,05) kg/lit
Viscosità Ford 8/20°C:	tixotropica secondi
Residuo secco a peso:	59,53 % (± 2) kg/kg 24,9 % (± 1) lt/kg
Pigmentazione:	biossido di titanio rutilo, ossido di ferro inorganico.
Resa teorica:	30 microns secchi: 8 mq/kg 30 microns secchi: 12 mq/lit