



**Colorificio**  
**RIVE.M** s.n.c.



**Sede Legale:** Corso Belverde, 80  
91011 ALCAMO (TP)  
colorificiorivem@libero.it - www.rivem.it  
Cod. Fisc. e Partita IVA 01619650813  
**Fabbr.:** S.S. 113 km. 319,700  
PARTINICO (PA)  
Tel. 091 8789095 - Fax 091 8789342  
Cell. 334 1760447

## ETRUSCO

### SCHEDA TECNICA:

Intonaco tradizionale antichizzato di effetto cromatico variante.

Indicato sia per l'interno che per l'esterno e soprattutto per il restauro. Ideale anche per nuove costruzioni di stile dove è richiesta una finitura gradevole e raffinata.

Grazie alla sua composizione a base di fior di calce, polvere di marmo e minerali naturali è un rivestimento che garantisce la massima traspirabilità favorendo la diffusione dell'umidità in modo naturale attraverso le murature ed evitando la formazione di muffa.

\* Per assicurare una buona riuscita dell'applicazione è necessaria una manodopera qualificata.

### COLORE:

- Bianco.
- Tinte della cartella colori.

### MODALITÀ D'APPLICAZIONE:

Il campo d'applicazione è molto vasto e varia dai vecchi o nuovi supporti a base di calce cemento o leganti idraulici (che vanno spazzolati e inumiditi) alle strutture di nuova costruzione.

Si applica con frattazzo d'acciaio e rifinito con frattazzo a spugna.

### INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE:

- Applicazione: frattazzo di acciaio.
- Temperatura supporto minima : + 5 °C
- Temperatura supporto massima : + 30 °C
- Diluente : acqua.
- Diluizione : 20 %

### CONFEZIONI:

sacco da 25 kg.

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Composizione:	fior di calce, polvere di marmo, additivi per la lavorazione, pigmenti naturali.
Aspetto:	polvere.
Leganti:	fior di calce.
Tossicità:	nessuna.
Infiammabilità:	nessuna.
Peso specifico:	1,50 / 1,80
Residuo secco:	80/82+2
Essiccazione completa:	ca. 8 h.
Resa teorica:	ca. 5 kg/mq in due mani.