

VITALBAPIÙ



Idropittura universale murale professionale, antigoccia, a base di resine viniliche. Ideale per superfici murali interne ed esterne dove esprime al massimo le sue caratteristiche di ottima dilatazione e distensione. Vitalba si contraddistingue per l'alta classe di copertura e l'ottima lavabilità.

Aspetto finale opaco vellutato particolarmente adatta per pitturazioni di pregio

Colorazioni Disponibili:

- Bianco.

Confezioni Disponibili:

- Latta da 2,5 lt. - 5 lt. - 13 lt.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Su intonaco nuovo ed all'esterno dare una 1° mano del nostro isolante EDILFIX diluito al 300% con acqua

Su intonaco pitturato con tempera è consigliabile togliere la tempera bagnando con una spugna e raschiando con una spatola, onde evitare la possibile formazione di bolle.

Su intonaco pitturato con idropittura stuccare le pareti dove è necessario e dare una 1° mano del nostro isolante EDILFIX diluito al 300% con acqua.

* Il prodotto dopo 24 ore dall'applicazione è resistente al lavaggio con acqua (almeno 5 colpi).

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

- **Applicazione:** pennello, rullo, pistola a spruzzo AIRLESS.
- **Temperatura supporto minima:** + 5 °C
- **Umidità relativa ambiente massima:** 60/70 %
- **Diluente:** acqua
- **Diluizione:** 25/30 %
- **Il prodotto conservato nella latta teme il gelo**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Resistenza al lavaggio: l'idropittura applicata con stendifilm 125 microns essiccata per 15 giorni a 23°C (+ 2°C) a 60% U.R. valutata secondo metodo ASTM - 486 - ha una resistenza minima di 5000 cicli (spazzolate).

Potere coprente: l'idropittura applicata come specificata sopra, provata secondo il metodo IIC-4M ha un potere coprente del 94%.

Peso Specifico: 1,527 (± 0,05) kg/lt

Aspetto: opaco vellutato

Viscosità Ford 8/20°C: tixotropica secondi

Residuo secco a peso: 59,53 % (± 2) kg/kg
24,9 % (± 1) lt/kg

Resa teorica: 30 microns secchi: 13 mq/kg
30 microns secchi: 15 mq/lt

IDEALE PER TUTTI GLI AMBIENTI



ABITAZIONI



NEGOZI



OSPEDALI



SCUOLE

EMISSIONI NEGLI AMBIENTI INTERNI*



A+

A+

A

B

C