

COLOR FULL PAINT



COLOR FULL PAINT

Pittura versatile adatta a facciate e manufatti esposti sia all'interno che all'esterno. Dotata di resine selezionate in soluzione acquosa e speciali pigmenti inorganici che la rendono resistente alla luce, a tutte le condizioni climatiche e allo sfarinamento, non teme l'aggressione dello smog, della salsedine, dei raggi solari e conferisce al supporto una protezione durevole nel tempo. Inoltre COLOR FULL PAINT assume un'elevata traspirabilità al vapore acqueo e una buona idrorepellenza ideale sia per le superfici in cemento che per qualsiasi tipo di intonaco, con speciale protezione antialga-antimuffa. Assume un aspetto opaco vellutato; è dotato di un'ottima lavabilità resistendo alle abrasioni e mantenendo inalterato il suo colore. Inoltre è insensibile all'alcalinità del supporto.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Le superfici nuove da trattare o gli eventuali rappezzi con malte da ripristino devono essere puliti, coesi, perfettamente stagionati ed asciutti. Eliminare completamente eventuali tracce di olio, grassi o qualsiasi tipo di sporco presente sulla superficie tramite spazzolatura meccanica o manuale o lavaggio con idropulitrice, valutando la natura e l'intensità dello sporco. Accertare bene l'assenza di efflorescenze, sigillare eventuali fessure e riparare le parti degradate; chiudere le porosità e livellare eventuali irregolarità del sottofondo tramite la rasatura con il nostro **Rasocem N** o **Rasocem PLUS**. È consigliabile applicare una prima mano di **Edilfix** (diluito al 300%), per ottenere una migliore adesione al supporto e maggior resistenza, una volta asciutto si può procedere all'applicazione di una 1ª mano di **COLOR FULL PAINT** diluendo al 20-30% ca. d'acqua per ogni mano (variando in base all'assorbimento del supporto da trattare) e facendo attenzione ad omogeneizzare del tutto il prodotto; dopo la completa essiccazione del primo strato applicare la 2ª mano di **COLOR FULL PAINT**.

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

- **Applicazione:** pennello, rullo, pistola AIRLESS
 - **Temperatura supporto minima:** + 5 °C
 - **Temperatura supporto massima:** + 35 °C
 - **Temperatura esterna minima:** + 10 °C
 - **Temperatura esterna massima:** + 35 °C
 - **Diluizione:** Acqua (20-30% per mano in funzione del supporto da trattare)
- Non applicare in caso di pioggia imminente o in giornate particolarmente ventose**

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Caratteristiche tecniche resistenza al lavaggio: l'idropittura applicata con stendifilm 125 microns essiccata per 15 giorni a 23°C (+ 2°C) a 60% U.R. valutata secondo metodo ASTM - 486 - ha una resistenza minima di 5000 cicli (spazzolate).

Potere coprente: l'idropittura applicata come specificata sopra, provata secondo il metodo IIC-4M ha un potere coprente del 94%.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Viscosità: alta

Aspetto: opaco vellutato

Contenuto solido: in peso 68% ca.

pH: 7,7

Stato fisico: liquido pastoso

Spessore del film secco: 80 microns

Punto di infiammabilità: non infiammabile

Essiccazione: fuori polvere 2/3 h
secco al tatto 4/6 h
totale 28 gg.

Intervallo di sovrapposizione: 12 h

Stabilità allo stoccaggio: 36 mesi

Resa teorica: 60-70 mq a latta con 2 mani

IDEALE PER PER SUPERIFICI COME

FACCIAE
ESTERNE

TERRAZZI

MURETTI

TETTOIE