

RIVELASTIC



RIVELASTIC

Guaina elasto-cementizia bi-componente per impermeabilizzazioni semplici e durevoli. Composta da leganti cementizi, aggregati fini, additivi ed elastomeri sintetici, una volta essiccata forma una membrana continua, flessibile e resistente agli agenti atmosferici, infiltrazioni d'acqua e raggi UV. Adatta per superfici orizzontali, verticali e inclinate, trova applicazione su manti bituminosi, tetti, coperture curve, terrazzi e superfici ad alta deformabilità. Utilizzabile per il ripristino di vecchie impermeabilizzazioni e superfici pedonabili, è compatibile con vari supporti (cemento, piastrelle, marmo, legno, intonaci).

RIVELASTIC è conforme alle norme EN 1504-2 (prodotto per la protezione superficiale) ed EN 14891 (prodotto impermeabilizzante applicato liquido)

CONFEZIONI: Sacco da 25 kg + Tanica da 8 kg

COLORAZIONI: Grigio • Bianco • Verde • Mattone

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Prima di applicare **RIVELASTIC**, le superfici devono essere sane, coese, pulite e prive di oli, grassi, polvere e parti friabili. Su superfici irregolari, è consigliato utilizzare **RIVELEVEL M100** per uniformarle. Per superfici assorbenti, inumidire con acqua pulita prima dell'applicazione. È fondamentale preparare correttamente il supporto sigillando scarichi, giunti strutturali e fessure con materiali idonei, prestando attenzione ai dettagli per garantire un risultato ottimale nell'impermeabilizzazione.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Per preparare **RIVELASTIC**, mescolare il componente B (lattice) con il componente A (polvere) usando un trapano a bassa velocità, fino a ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. Applicare il prodotto entro 60 minuti. Stendere una prima mano con una spatola raggiungendo 2 mm di spessore, poi armare con rete in fibra di vetro resistente agli alcali e applicare bandelle nei punti critici. Dopo l'indurimento della prima mano (4-5 ore), applicare la seconda. Attendere 5 giorni prima di posare la ceramica con colla MASTERFLEX K40. Se lasciato a vista, pitturare con una vernice riflettente per prolungarne la durata e migliorare il comfort.

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

- **Applicazione:** spatola, frattazzo.
- **Aspetto:** Componente A: polvere + Componente B: liquido
- **Spessore finale:** Non inferiore a 2 mm
- **Temperatura di applicazione consentita:** Da +8°C a +35°C
- **Durata dell'impasto:** ca. 60 minuti
- **Resa teorica:** 7 Mq a confezione
- **Forza di adesione:** 1,95 N/mm²
- **Permeabilità all'acqua:** 0,1 KG*m⁻²*h-0,5
- **Permeabilità al vapor d'acqua:** Classe I
- **Penetrazione acqua in pressione:** Mm 0,00
- **Reazione al fuoco:** Classe A1

STOCCAGGIO

In ambiente asciutto, nelle confezioni originali ben chiuse al riparo dalle alte temperature e dal gelo. Conservazione: 6 mesi dalla data di produzione. Teme l'umidità.

