

SPORT PAINT



SPORT PAINT

Idropittura acrilica duro- elastica a base di copolimeri acrilici modificati in dispersione acquosa e farine di quarzo selezionate, specificamente formulata per applicazioni esterne ed interne su superfici ad uso sportivo, ciclabili, industriali, in cemento o asfalto. Garantisce elevata copertura, resistenza agli agenti atmosferici, buona permeabilità al vapore, ottima aderenza, elasticità e durabilità. La presenza di quarzite assicura un effetto antiscivolo e una maggiore resistenza meccanica, rendendola ideale per campi da calcio, basket, tennis e altre superfici sportive.

La sua tecnologia avanzata garantisce un film compatto, liscio ma antisdrucchiolo, con ottima aderenza su superfici in conglomerato cementizio-bituminoso, anche in presenza di acqua o irraggiamento solare diretto. Sport Paint è adatta sia per utilizzi professionali che per impieghi pubblici o ricreativi, grazie alla sua formulazione sicura, profumata e a basso impatto ambientale.

Sport Paint è marcata CE secondo la UNI EN 15824

Colorazioni Disponibili:

• Bianco • Rosso mattone • Verde • Blu • Tinte della cartella colori Rivem • Su richiesta adattamenti a campione

Confezioni Disponibili:

• Latta da 13 lt.

CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI

- Idoneo per ambienti interni ed esterni, anche soggetti a forti sollecitazioni climatiche e meccaniche.
- Elevata resistenza all'abrasione e agli agenti atmosferici, ideale per superfici calpestabili esposte al sole, alla pioggia e all'umidità.
- Ottima aderenza e flessibilità, anche su supporti drenanti o soggetti a micro-deformazioni.
- Effetto consolidante e antipolvere, per la stabilizzazione di superfici porose o ammalorate.
- Superficie antisdrucchiolo, sicura anche in presenza di acqua o condensa.
- Facile applicazione a pennello, rullo o spruzzo, con ottima distensione e lavorabilità.
- Buona copertura e potere riempitivo, per finiture omogenee e resistenti.
- Protezione da funghi e alghe, per una durata estetica e igienica prolungata.
- Formulazione all'acqua, profumata e a basso impatto ambientale, ideale anche in spazi chiusi.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Una corretta preparazione del fondo è essenziale per garantire prestazioni elevate, adesione uniforme e durabilità del ciclo con Sport Paint. I supporti devono risultare: coesi e privi di parti sfarinanti, asciutti e stagionati. Puliti da polveri, oli, cere, disarmanti, sali solubili o pitture non aderenti.

Supporti in calcestruzzo e cemento (nuovi o esistenti)

- Supporti nuovi: stagionatura minima 28 giorni. Pulizia con levigatura leggera o idrolavaggio ad alta pressione per rimuovere lattime e impurità.
- Supporti esistenti/usurati: rimuovere pitture non coese, residui oleosi o incoerenti tramite carteggiatura, sabbatura leggera o pallinatura. In caso di efflorescenze, eseguire lavaggio con soluzione acida tamponata.
- Fondo: applicare Edilfix diluito con acqua al 300%
- Essiccazione del fondo: min. 4 ore a 20°C
- Applicazione Sport Paint: almeno 2 mani, intervallate da 12 ore

Supporti bituminosi (asfalto)

- Superfici compatte e stagionate possono ricevere direttamente Sport Paint diluito al 30-35% con acqua (mano di ancoraggio).
- Dopo 4 ore, applicare la seconda mano diluita al 25-30%.
- Per cicli professionali su asfalto si raccomandano 3 mani, con la terza dopo almeno 12 ore.
- Il consumo può variare sensibilmente in base alla porosità e compattezza del supporto.

Superfici con stuccature o riparazioni

- In presenza di giunti, crepe o dislivelli, uniformare con rasante cementizio tipo Rasocem
- Dopo completa essiccazione del rasante, applicare il fondo Edilfix, poi il ciclo Sport Paint.



TEMPERATURA DI
APPLICAZIONE 5°/35°



RESISTENZA
GARANTITA



OTTIMO
ANCORAGGIO



COLORAZIONE
TINTE DI CARTELLA



FORMALDEIDE
0%

SPORT PAINT

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

- **Applicazione:** pennello, rullo a pelo corto, pistola a spruzzo AIRLESS.
- **Diluente:** acqua.
- **Diluizione:** 25-35%
- **Numero di mani:** minimo 2 su cemento, 3 su asfalto.
- **Temperatura esterna minima:** + 5 °C
- **Temperatura esterna massima:** + 35 °C
- **Umidità relativa dell'aria:** ≤ 75
- Il supporto deve essere asciutto, stagionato e privo di umidità residua o di risalita capillare.

Evitare l'applicazione in caso di:

- Sole diretto nelle ore centrali della giornata
- Vento forte, scirocco, nebbia fitta o rischio pioggia imminente
- Gelate notturne previste entro le 24-36 ore successive
- Elevata umidità ambientale o condensa superficiale

CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO

- Conservare Sport Paint in luogo fresco e asciutto ventilato protetto dal gelo e dalla luce solare diretta
- Temperature consigliate di stoccaggio: +5°C ÷ +35°C
- Evitare temperature inferiori a 0°C e non lasciare i contenitori all'aperto o in ambienti non controllati.
- Chiudere sempre ermeticamente i contenitori per evitare evaporazione e alterazioni chimico-fisiche.

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Aspetto: Opaco.

Stato fisico: Liquido pastoso.

Stabilità allo stoccaggio: 36 mesi.

Resa teorica: ca. 70 mq a latta con 2 mani (in funzione del supporto).

Permeabilità al vapore acqueo EN ISO 7783-2: V2 (SD < 0,255 m)

Assorbimento d'acqua EN 1062-3: W2 (w ≤ 0,385 [kg/(m²·h0,5)])

Adesione EN 1542: Conforme (≥ 0,3 MPa)

Durabilità EN 13687-3: Conforme (≥ 0,3 MPa)

Conducibilità Termica EN 1745: 0,629 W/mK (valore tabulato)



TEMPERATURA DI
APPLICAZIONE 5°/35°



RESISTENZA
GARANTITA



OTTIMO
ANCORAGGIO



COLORAZIONE
TINTE DI CARTELLA



FORMALDEIDE
0%